

Hierros

DIAMETRO NOMINAL	PERIMETRO NOMINAL	PESO NOMINAL	PESO POR BARRA	SECCIONES NOMINALES										DIAMETRO MANDRIL DE DOBLADO MINIMO
MM	CM	KG/M	KG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CM
6	1,88	0,222	2,66	0,28	0,56	0,85	1,13	1,41	1,7	1,98	2,26	2,54	2,83	2,4(4d)
8	2,51	0,395	4,74	0,5	1	1,51	2,01	2,51	3,01	3,52	4,02	4,52	5,03	3,2 (4d)
10	3,14	0,617	7,4	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,5	6,28	7,07	7,85	4(4d)
12	3,77	0,888	10,7	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05	10,18	11,31	4,8 (4d)
16	5,03	1,58	18,9	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	18,1	20,11	6,4(4d)
20	6,28	2,47	29,6	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,84	21,99	25,14	28,27	31,42	14(7d)
25	7,85	3,85	46,2	4,91	9,82	14,73	19,64	24,55	29,46	34,37	39,28	44,19	49,1	17,5(7d)
32	10,1	6,31	75,7	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,26	56,3	64,34	72,38	80,42	22,4(7d)
40	12,6	9,86	118,3	12,57	25,13	37,7	50,26	62,83	75,4	87,96	100,53	113,12	125,66	-

PRESENTACION		DIAMETROS
BARA DE 12 M	A GRANEL	6 AL 40
CORTADO Y DOBLADO	SEGUN PLANILLA	6 AL 40

	LIMITE DE FLUENCIA	RESISTENCIA A LA TRACCION	ALARGAMIENTO PORCENTUAL DE ROTURA
VALORES CARACTERISTICOS	MPA	MPA	%
	420	500	12